

TECHNICKÝ LIST

Nátěr s efektem perleti LAZURETA PERLEŤ, Stěrkoland

Způsob použití:

Použití pouze pro perleťový efekt vyzrálé betonové stěrky, která je opatřena probarvujícím nátěrem LAZURETA na svislé plochy stěn v interiérech / exteriérech. Výrobek není určen k jinému využití nebo použití. Výrobek po zalakování ztrácí svůj perleťový efekt.

Zpracování a aplikace:

Před použitím důkladně promíchejte perleťující částičky na dně nádoby a před aplikací vyzkoušejte na zkušební ploše, zda vyhovuje vašim potřebám. Lze naředit vodou do 2%. Není dovoleno přidávat žádné jiné látky nebo kapaliny. **Aplikace:** na suchou, čistou, vyzrálou LAZURETU, která je nanesená na betonové stěrce aplikujeme v jedné vrstvě LAZURETU PERLEŤ pomocí houbičky v nepravidelných tazích. Při roztírání nenecháváme nerozetřené zbytky zaschnout - znovu je rozetřeme.

Doba schnutí jedné vrstvy při teplotě 10 – 25 °C je přibližně 3 – 12 hodin. Nedoporučuje se pracovat při teplotách vzduchu nižších než +5 °C ani nad +30 °C, na přímém slunci a ve vlhkém prostředí. Teplota povrchu nesmí být nižší než 5 °C. Pracovní nářadí umýt ihned po použití.

Technické parametry LAZURETA:

Základní charakteristika	Vlastnost	Podle
Oděr za mokra	Třída 2	DIN EN 13 300
Propustnost vodních par	V2	ČSN EN 1062-1
Přídržnost k podkladu	Min. 0,25 Mpa	STN 73 2577.

Informativní provozní parametry:

Teplotní odolnost do	65 °C
Spotřeba směsi	50 g – 1 m ² v jedné rozetřené vrstvě
Sušina	Min. 20 %
Viskozita	Za běžných podmínek 3000 mPa.s
Barva	Průhledná s perleťujícím efektem
Reakce na oheň	Nehořlavý A1

Hlavní složky:

Směs akrylátové disperze, vody, třpytivé částičky, ušlechťující přísady.

Balení: Plastový obal 0,5 kg - +- 5%

Čištění vyzrálého povrchu:

Čištění dostatečně vyzrálé plochy lze omývat vlhkým měkkým hadříkem nebo houbičkou.

Skladování:

Výrobek je nutné skladovat v originálním obalu, v jakém je distribuován v obchodní síti. Je nutné jej chránit před mechanickým poškozením a případnou kontaminací. Je zapotřebí zajistit optimální teplotu skladování v rozmezí 5 – 25 °C. Při dodržení doporučených podmínek je skladovatelnost 12 měsíců (datum na obalu).

Naše doporučení pro použití, správné zpracování výrobku, parametry vychází z našich nejlepších zkušeností, poznání a vyzkoušení v běžných podmínkách, které jsou nezávazné a nezakládají žádný právní vztah ani vedlejší závazky. Výrobce nepřebírá záruku za vhodnost použití a aplikace daného výrobku pro určitý konkrétní účel. Uživatel není zbavený svojí povinnosti odborně řemeslně správně vyzkoušet výrobek na vlastní odpovědnost, jestli je vhodný k plánovanému účelu použití. Vlastní použití výrobku a jeho zpracování při použití není možné výrobcem ovlivnit. Výrobce proto neodpovídá za chybné použití, které je v rozporu s technickým popisem a běžnými praktickými a pracovními postupy ve stavebnictví.

Výrobce:

CIRIE product s.r.o., IČ: 17853401, DIČ: CZ17853401, Bělkovice-Lašťany 785, PSČ 783 16, email: obchod@sterkoland.cz , Tel: +420 773 588 458.

Datum vydání: 1. 6. 2023. Tímto vydáním se ruší platnost všech dříve vydaných technických listů.